


Placa Techniform 6,5

Placa de gesso moldável para trabalhos de design

Ficha de produto

11/2025



Descrição do produto

Techniform 6,5 é uma placa de gesso de espessura reduzida para curvar em raios pequenos na obra.

Norma de fabrico

UNE-EN 520

Cor do cartão

Face visível: cinzento

Armazenamento

Armazenar as placas em paletes num ambiente seco.

Qualidade

De acordo com a norma EN 520, o produto é sujeito a ensaios de tipo inicial e ao controlo de produção em fábrica e ostenta a marcação CE

Propriedades

- Moldável, mesmo para raios muito pequenos
- Instalação fácil
- Baixa expansão e contração quando as condições climáticas se alteram

Campo de aplicação

Knauf Techniform 6.5 é a solução para o design criativo na construção de revestimentos interiores arredondados com placas de gesso, especialmente em raios pequenos, sem limitar o design criativo.

Dados técnicos

Designação	Norma	Unidade	Techniform 6.5
Tipo de placa	EN 520	–	Tipo D
Reação ao fogo	EN 520	Classe	A2-s1, d0 (B)
Tolerância de largura	EN 520	mm	+0/-4
Tolerância de comprimento	EN 520	mm	+0/-5
Tolerância de espessura	EN 520	mm	+0,5/-0,5
Tolerância de ortogonalidade	EN 520	mm/m	≤ 2,5
Condutividade térmica λ	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,23
Dilatação e retração por 1 % de variação de humidade relativa	–	mm/m	0,005 – 0,008
Dilatação e retração por 1 Kelvin de variação de temperatura	–	mm/m	0,013 – 0,020
Exposição prolongada à temperatura (limite máximo)	–	°C	≤ 50
Densidade	–	kg/m ³	≥ 800
Fator de resistência ao vapor de água μ seco	EN ISO 10456	–	10
Fator de resistência ao vapor de água μ húmido	EN ISO 10456	–	4
Raio de curvatura a seco	–	mm	≥ 1000
Raio de curvatura a molhado	–	mm	≥ 300

Medidas

Designação	Largura	Comprimento	Espessura	Bordas
Techniform 6.5	900 mm	2500	6,5 mm	BA BCO

BA = borda afinada longitudinal

BCO = borda cortada transversal

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
Espanha

Telefone

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas nesta ficha técnica são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo. A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web. As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem das nossas fichas técnicas.